

INDUSTRIAL

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

FLORIM È CERTIFICATA B CORP

FLORIM IS B CORP CERTIFIED

Guardiamo al business come una forza positiva in grado di generare profitto e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull'ambiente. Da sempre.

Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.

We conceive the business as a positive force able to generate profits and at the same time create a virtuous impact on people and the environment. Since forever.

Our choices, day after day, have led us to improve our way of doing business.

COSA SIGNIFICA ESSERE B CORP?

Ci siamo misurati con i **più alti standard di performance sociale e ambientale** e dopo un lungo e rigoroso processo di verifica **siamo diventati B Corp.**

Le aziende che riescono a ottenere questa certificazione sono le più evolute al mondo in termini di impatto positivo sia sociale che ambientale.

Costituiscono un movimento globale di 'Purpose Driven Businesses' che ha l'obiettivo di diffondere un nuovo **paradigma economico**, che vede le imprese come protagoniste nel **rigenerare la società.**



Certified



Corporation



Guarda il video *"Essere sostenibili è una scelta quotidiana"* con i volti di alcune delle "persone Florim" che ogni giorno contribuiscono a rendere l'azienda sempre più responsabile.

Watch the video "Being sustainable is a daily choice" with the faces of some of the "Florim people" who contribute to making the company even more responsible, every day.

WHAT DOES IT MEAN TO BE B CORP?

We vied with the **highest social and environmental performance standards**, and after a long and scrupulous verification process, **we became B Corp.**

Companies that succeed in obtaining this certification are the most evolved in the world in terms of their positive social and environmental impact.

*They constitute a global movement of 'Purpose Driven Businesses' whose aim is to diffuse a **new economic paradigm**, whereby companies are the drivers of **social regeneration.***

**FOR
PROFIT**

Ricerca
il profitto
Seeks profit

Certified



Corporation

Ricerca il profitto e ha un impatto positivo sulle persone e l'ambiente
Seeks profit and has a positive impact on people and the environment

**NON
PROFIT**

Ha un impatto positivo sulle persone e l'ambiente
Has a positive impact on people and the environment

BUSINESS RIGENERATIVO

È in corso un **cambiamento culturale** epocale di cui siamo orgogliosi di essere parte. Uno dei principi fondamentali di tutte le B Corp è quello di adottare un business rigenerativo che si contrappone a quello estrattivo.

Rigenerare significa non solo diminuire l'impatto sulla natura e sull'ambiente che ci circonda, ma addirittura produrre effetti positivi, creando valore condiviso nella società e rigenerando la biosfera.


Diventano B Corp solo quelle aziende che misurano il loro impatto complessivo attraverso il Benefit Impact Assessment (BIA) superando il punteggio di 80 (in una scala da 0 a 200) ed entrando così in una élite di imprese **rigenerative**. Chi non supera questa soglia viene considerata **azienda estrattiva** ovvero per funzionare consuma risorse economiche, sociali e ambientali superiori di quanto sia in grado di generare come output.

REGENERATIVE BUSINESS

An historical **cultural shift** is under way, of which we are proud to be a part. One of the underlying principles of all B Corps is the adoption of a regenerative business model as opposed to an extractive one.

Regenerating means not only reducing the impact of business on our surrounding nature and environment, but also producing **positive effects, creating shared value in society and regenerating the biosphere**.

Only those companies that measure their overall impact through the Benefit Impact Assessment (BIA) exceeding the score of 80 points can be certified as B Corp, joining an elite of **regenerative** companies. Anyone who does not exceed this threshold is considered an **extractive company** or, in order to function, they consume higher economic, social and environmental resources than they are able to generate as output.



IL PUNTEGGIO DI FLORIM

Il punteggio conseguito da Florim Italia è di 98,1 punti e il consolidato, che comprende la consociata americana, è di 90,9 punti. Così il Gruppo Florim rientra tra le 3.700 B Corp al mondo.

Sono oltre 140.000 le aziende che stanno cercando di ottenere la certificazione, nel rispetto di **severissimi standard di trasparenza e sostenibilità**.

Solo il 3% riesce a superare l'iter di verifica imposto da **B Lab**, ente certificatore di origine americana che oggi opera a livello globale.

FLORIM'S SCORE

Florim Italia score is 98.1 points and the consolidated, which includes the American subsidiary, is 90.9 points. Florim Group is now one of the 3,700 B Corps throughout the world.

More than 140,000 companies are currently seeking to obtain the certification **in compliance with the strictest transparency and sustainability standards**.

Only 3% manage to pass the verification process implemented by **B Lab**, the US certifying body that currently operates on a global scale.

90.9

Florim consolidato
Florim consolidated

98.1

Florim Italia
Florim Italy



soft

**bush
hammered**

matte

3 SURFACES

PLUS

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Восхитительная эстетика. Впечатляющие прочностные характеристики.

160x320
63"x126"



120x280
47^{1/4}"x110^{1/4}"



120x240
47^{1/4}"x94^{1/2}"



120x240 (R+PTV)
47^{1/4}"x94^{1/2}"



160x160
63"x63"



120x120
47^{1/4}"x47^{1/4}"



120x120 (R+PTV)
47^{1/4}"x47^{1/4}"




60x120
23^{5/8}"x47^{1/4}"



80x80
31^{1/2}"x31^{1/2}"



**Modernità e semplicità caratterizzate da linee
lineare che si esprime attraverso**



04

MOKA/IVORY

zzano questa superficie neutra e
un mix di colori, formati e decori.



05



INDUSTRIAL/

This neutral and linear surface is distinguished for being modern and simple, expressing itself through a mix of colours, sizes and decorations. Industrial presents itself in its purest form, to be used across the board, efficiently and captivantly, in every architectural project. The innovative 120x240 size allows spaces to be conceived with a brand new vision that clearly displays its matrix of inspiration.

INDUSTRIAL/

Modernité et simplicité caractérisent cette surface neutre et linéaire qui s'exprime dans un mélange de coloris, de formats et de décors. Efficace et captivante dans tous les projets d'architecture, Industrial se propose dans sa forme pure pour être utilisée de façon transversale. Son format innovateur 120x240 permet de concevoir l'espace avec une vision inédite qui démontre clairement son modèle d'inspiration.

INDUSTRIAL/

Modernität und Einfachheit kennzeichnen diese neutrale und lineare Oberfläche, die sich durch einen Mix aus Farben, Formaten und Dekoren ausdrückt. Industrial bietet sich in seiner puren Form an, um übergreifend, effizient und ansprechend in jedem Architekturprojekt verwendet werden zu können. Das innovative Format 120x240 ermöglicht es, den Raum mit einer neuartigen Vision zu konzipieren, die deutlich ihren inspirierenden Ursprung zeigt.

INDUSTRIAL/

Esta superficie neutra y lineal, que se expresa a través de una mezcla de colores, formatos y decoraciones, se caracteriza por su gran modernidad y simplicidad. Industrial se propone en su forma pura, para ser usada transversalmente, eficaz y fascinante en cualquier proyecto de arquitectura. El innovador formato 120x240 permite concebir el espacio con una visión inédita, que muestra claramente su matriz inspiradora.

INDUSTRIAL/

Современность и простота являются характерными чертами этой нейтральной и линейной поверхности, которая находит своё выражение в смешении цветов, форматов и декоративных отделок. Industrial предлагает себя в чистой форме, для использования во взаимопересекающихся решениях, будучи эффективным и приятным в любом из архитектурных проектов. Инновационный формат 120x240 позволяет по-новому воспринять пространство, с новой точки зрения, в которой хорошо виден источник вдохновения.



INDUSTRIAL/

si propone nella sua forma pura, per essere
accattivante in ogni progetto di architettura
concepire lo spazio con una visione inedita che



08

floor: MOKA 120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}"

wall: IVORY 120x240 - 47^{1/4}"x94^{1/2}" / DECORO A+B IVORY/TAUPE 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}"

FLORIM OVERSIZE

magnlum[®]

re utilizzata in modo trasversale, efficace e
n. L'innovativo formato 120x240 permette di
e mostra chiaramente la sua matrice ispirativa.





10

wall: IVORY 120x240 - 47¹/₄"x94¹/₂"

IVORY



11

NATURALE






















STEEL



SOFT










SAGE



SOFT







30



IVORY-MOKA-TAUPE









IVORY




MATTE























TAUPE




**BUSH
HAMMERED**



50




floor: TAUPE 30x60 bocciardato - 11^{3/4}"x23^{5/8}" bush-hammered



S


INDUSTRIAL/ INDOOR/OUTDOOR:

**60x120/80x80/40x80/20x80/60x60/30x60 # 1 CM
60x60 # 2 CM**




ZEE'S






Mod. A - 2 formati

30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 33,33 %
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 66,66 %




Mod. B - 3 formati

20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}" / 14,29 %
40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 28,58 %
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 57,13 %



Mod. C - 6 formati


60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}" / 30,25 %
30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 7,56 %
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 15,12 %
20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}" / 6,72 %
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 26,90 %
40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 13,45 %



Mod. D - 6 formati

60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}" / 21,46 %
30x60 11^{3/4}"x23^{5/8}" / 10,71 %
60x60 23^{5/8}"x23^{5/8}" / 10,71 %
20x80 7^{7/8}"x31^{1/2}" / 9,52 %
80x80 31^{1/2}"x31^{1/2}" / 38,10 %
40x80 15^{3/4}"x31^{1/2}" / 9,52 %

FLORIM COLOR SYSTEM.



In armonia con la visione che supera i tradizionali confini e le barriere tra le collezioni, Floor Gres progetta la propria palette cromatica sulla base di un piano-colore elaborato considerando l'evoluzione dello stile e le tendenze dell'architettura: il **Florim Color System**. Questo sistema garantisce la compatibilità cromatica tra materiali appartenenti a collezioni diverse. L'architetto sceglie e combina i materiali Floor Gres secondo le proprie esigenze, trovandoli perfettamente compatibili.

Consistent with the vision that stretches beyond traditional boundaries and barriers between collections, Floor Gres designs its color ranges on the basis of a general color plan drawn up taking into consideration the evolution of style and architectural trends: the **Florim Color System**. This system ensures the color compatibility between materials belonging to different collections. The architect selects the Floor Gres materials according to his/her needs and finds them perfectly compatible.


En harmonie avec une vision qui dépasse les frontières traditionnelles et les barrières entre les collections, Floor Gres projette ses gammes de couleurs sur la base d'un plan-couleur général, élaboré en considérant l'évolution du style et les tendances de l'architecture : le **Florim Color System**. Ce système garantit la compatibilité chromatique entre des matériaux appartenant à des collections différentes. L'architecte choisit et combine les matériaux Floor Gres selon ses exigences, et il les trouve parfaitement compatibles.

In Harmonie mit der Vision, die die herkömmlichen Abgrenzungen und Schranken zwischen den Kollektionen überschreitet, plant Floor Gres seine Farbpaletten auf der Grundlage eines allgemeinen Farbprojekts, das unter Berücksichtigung der Entwicklung des Stils und der architektonischen Trends erarbeitet wurde: dem **Florim Color System**. Dieses System garantiert die farbliche Kompatibilität der Materialien unterschiedlicher Kollektionen. Der Architekt wählt und kombiniert die Materialien von Floor Gres seinen Bedürfnissen entsprechend, und stellt fest, dass sie perfekt kompatibel sind.

De acuerdo con la visión que supera las barreras y los confines tradicionales entre las colecciones, Floor Gres proyecta sus gamas y colores en base a un plan de color general elaborado considerando la evolución del estilo y las tendencias de la arquitectura: el **Florim Color System**. Este sistema garantiza la compatibilidad cromática entre los materiales pertenecientes a colecciones distintas. El arquitecto, al encontrarse con que los materiales Floor Gres son perfectamente compatibles entre sí, los elige y los según sus propias exigencias.

В соответствии с подходом, преодолевающим традиционные границы и барьеры между коллекциями, Floor Gres разрабатывает цветовые гаммы на основе общего цветового плана, созданного с учетом развития стиля и тенденций в архитектуре: это - **Florim Color System**. Эта система гарантирует цветовую совместимость материалов, входящих в разные коллекции. Архитектор выбирает и сочетает материалы Floor Gres по собственному усмотрению, так как они являются совершенно совместимыми друг с другом.

INDUSTRIAL/PRODUCTINFO



PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / Prodotto con design e formati utilizzabili sia per pavimenti che per pareti.


FLOOR AND WALL / Tiles with styling and sizes suitable for both floors and walls.

CARRELAGE ET REVÊTEMENT / Produit avec design et formats utilisables aussi bien pour les sols que pour les murs.

BODENFLIESEN UND WANDFLIESEN / Design und Formate dieses Produkts eignen sich sowohl für Boden- als auch Wandgestaltung.

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO / Producto con diseño y formatos utilizables tanto para pavimentos como para paredes.

ПОЛ И ОБЛИЦОВКА / Изделие с дизайном и форматами, которые используются как для настила полов, так и для облицовки стен.



SISTEMA COLORE FLORIM / Il prodotto è inserito nel grande sistema di coordinazione colore del gruppo Florim, con oltre 180 colori combinabili tra loro.


FLORIM COLOR SYSTEM / These tiles belong to Florim's great color matching system, with more than 180 colors for mixing and matching.

SYSTÈME COULEUR FLORIM / Le produit est inséré dans le grand système d'assortiment de couleurs de Florim, avec plus de 180 couleurs pouvant être coordonnées entre elles.

FARBSYSTEM FLORIM / Das Produkt ist im großen Farbstimmungssystem von Florim mit mehr als 180 kombinierbaren Farben enthalten.

SISTEMA COLOR FLORIM / Este producto forma parte del gran sistema de combinación de colores de Florim, con más de 180 colores combinables entre sí.

ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА FLORIM / Это изделие включено в большую систему цветовой координации группы Florim, в которую входят более 180 цветов, сочетающихся друг с другом.



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / Grado di variazione nella tonalità e/o nel colore tra i vari pezzi del prodotto posato: minimo V1, massimo V4.





DEGREE OF COLOUR CHANGE / Degree of variation in the shade and/or in the colour between the various parts of the laid product: minimum V1, maximum V4.

DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE / Degré de variation à la nuance et/ou de la couleur entre les diverses parties du produit étendu : minimum V1, maximum V4.

GRAD DER FARBABWEICHUNG / Grad Veränderung im Farbton und/oder der Farbe zwischen den verschiedenen Teilen des gelegten Produktes: Minimum V1, Maximum V4.

GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA / Grado de variación en la cortina y/o en el color entre las varias partes del producto puesto: mínimo V1, máximo V4.

Степень изменения тона и/или цвета между различными изделиями уложенной продукции: минимум V1, максимум V4.





IVORY
soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B

SOFT / SQUADRATO / R9/CLASSE A
SOFT / SQUARED / R9/CLASSE A
SOFT / EQUARRI / R9/CLASSE A
SOFT / VIERKANTIG / R9/CLASSE A
SOFT / ESCUADRADO / R9/CLASSE A
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9/КЛАСС A

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

INDUSTRIAL/PRODUCT COLOURS

TAUPE

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

SOFT / SQUADRATO / R9/CLASSE A
SOFT / SQUARED / R9/CLASSE A
SOFT / EQUARRI / R9/CLASSE A
SOFT / VIERKANTIG / R9/CLASSE A
SOFT / ESCUADRADO / R9/CLASSE A
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9/КЛАСС А

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
АБУЖАРДО / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM



MOKA

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B

SOFT / SQUADRATO / R9/CLASSE A
SOFT / SQUARED / R9/CLASSE A
SOFT / EQUARRI / R9/CLASSE A
SOFT / VIERKANTIG / R9/CLASSE A
SOFT / ESCUADRADO / R9/CLASSE A
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9/КЛАСС A

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

INDUSTRIAL/PRODUCT COLOURS

SAGE

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

SOFT / SQUADRATO / R9/CLASSE A
SOFT / SQUARED / R9/CLASSE A
SOFT / EQUARRI / R9/CLASSE A
SOFT / VIERKANTIG / R9/CLASSE A
SOFT / ESCUADRADO / R9/CLASSE A
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9/КЛАСС А

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
АБУЖАРДО / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

STEEL

**soft
matte
push-
hammered**

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС B

SOFT / SQUADRATO / R9/CLASSE A
SOFT / SQUARED / R9/CLASSE A
SOFT / EQUARRI / R9/CLASSE A
SOFT / VIERKANTIG / R9/CLASSE A
SOFT / ESCUADRADO / R9/CLASSE A
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9/КЛАСС A

BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
ABUJARADO / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС C

INDUSTRIAL/PRODUCT COLOURS

PLOMB

soft
matte
push-
hammered

NATURALE / SQUADRATO / R10/CLASSE B
MATTE / SQUARED / R10/CLASSE B
NATUREL / EQUARRI / R10/CLASSE B
MATT / VIERKANTIG / R10/CLASSE B
MATE / ESCUADRADO / R10/CLASSE B
НАТУРАЛЬНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R10/КЛАСС В

SOFT / SQUADRATO / R9/CLASSE A
SOFT / SQUARED / R9/CLASSE A
SOFT / EQUARRI / R9/CLASSE A
SOFT / VIERKANTIG / R9/CLASSE A
SOFT / ESCUADRADO / R9/CLASSE A
МЯГКАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R9/КЛАСС А



BOCCIARDATO / SQUADRATO / R11/CLASSE C
BUSH-HAMMERED / SQUARED / R11/CLASSE C
BOUCHARDÉ / EQUARRI / R11/CLASSE C
GEHAMMERT / VIERKANTIG / R11/CLASSE C
АБУЖАРДО / ESCUADRADO / R11/CLASSE C
БУЧАРДНАЯ / КАЛИБРОВАННАЯ / R11/КЛАСС С

**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

INDUSTRIAL/DECORSCODES

10 mm 3/8" 



COMPOSITION/



PUZZLE DECOR

La fuga diventa decoro, la separazione della materia acquista una nuova espressività grazie alla tecnologia dell'hydrogetto. Ogni realizzazione può essere unica e personalizzata in base allo spazio in cui dovrà essere inserita, il decoro può essere adattato a qualsiasi misura richiesta. Fuga tra i pezzi 1 mm. Per la realizzazione del progetto serve la pianta del cliente con indicazione precisa delle misure delle pareti da rivestire. Nel caso in cui non ci siano pareti perfettamente in squadra i pezzi ai lati saranno lasciati più lunghi di 5 cm.

Joint spaces become part of the decoration. The space that separates the material acquires a new level of expression thanks to water-jet technology. Each project can be unique and customised based on the area where it will be installed. The decoration can be adapted to any requested measurements. 1 mm joint space between tiles.

The customer's floor plan is required to design the project, providing the precise measurements of the walls where the material will be applied. If the walls are not perfectly square, the side pieces must be left 5 cm longer.

Le joint devient une décoration, la séparation de la matière acquiert une nouvelle expressivité grâce à la technologie de l'hydrojet. Toutes les réalisations peuvent être uniques et personnalisées selon l'espace où elles devront être insérées, la décoration peut être adaptée à toute mesure demandée. Joint entre les pièces 1 mm.

Pour la réalisation du projet, il faut le plan du client avec l'indication précise des mesures des murs à couvrir.

Au cas où les murs ne seraient pas parfaitement en équerre, les pièces sur les côtés seront laissées plus longues de 5 cm.

Die Fuge wird zum Dekor; die Trennung der Materie erlangt dank der Wasserstrahltechnologie eine neue Ausdruckskraft. Jede Umsetzung kann einzigartig sein und je nach Raum, in den sie eingefügt werden soll, personalisiert werden. Das Dekor kann jeder gewünschten Größe angepasst werden.

Fuge zwischen den Teilen 1 mm.

Zur Umsetzung des Projekts wird der Plan des Kunden mit genauer Angabe der Maße der zu verkleidenden Wand benötigt.

Im Falle von nicht perfekt quadratischen Wänden werden die an den Seiten befindlichen Teile 5 cm länger gelassen.

La junta se vuelve decoración, la separación de la materia adquiere una nueva expresión gracias a la tecnología de la propulsión por chorro de agua. Toda realización puede ser única y personalizada en base al espacio en el que se deberá colocar, la decoración se puede adaptar a cualquier medida requerida. Junta entre las piezas de 1 mm.


Para llevar a cabo el proyecto es necesario contar con la planta del cliente, que indica con precisión las medidas de las paredes que hay que revestir.

En el caso en el que no se cuente con paredes perfectamente en ángulo agudo, las piezas de los lados tendrán una longitud superior a los 5 cm.

Фуга между плиткой становится декоративным элементом, благодаря гидроструйной технологии линия раздела материала приобретает новую выразительность. Каждое исполнение является уникальным и персонализированным, в зависимости от декорируемого пространства. Декорирование может осуществляться для объектов любых размеров. Фуга между плиткой 1 мм.

Для осуществления проекта требуется план помещения клиента с указанием точных размеров стен для облицовки.

В том случае, если стены не идеально перпендикулярны и выровнены, то по бокам необходимо удлинение на 5 см.



Esempio: per la realizzazione di un pannello di 160x160 cm il consumo sarà di 6 pezzi nel formato 80x80.

Example: covering a 160x160 cm panel will require the use of six 80x80 pieces.

Exemple: pour la réalisation d'un panneau de 160x160 cm, on consommera 6 pièces au format 80x80.








Beispiel: Zur Fertigung einer Platte von 160x160 cm liegt der Verbrauch bei 6 Teilen im Format 80x80.









Ejemplo: para la realización de un panel de 160x160 cm el consumo será de 6 piezas en el formato 80x80.

Например: для изготовления панели 160x160 см требуется 6 шт. плитки форматом 80x80.






INDUSTRIAL/PRODUCT CODES

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONWARE / GRES CERAME FIN FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN
GRES PORCELANICO FINO / ТОККИЙ КЕРАМОГРАНИТ

| | 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " | 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " | 20x80 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} " | 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | 30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " |
|--|---|---|---|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| | NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ | | | | | |
| Spessore/Thickness Epaisseur/Dicke Espesor/Толщина |  10 mm 3/8" | | | | | |
| IVORY | 738816 | 738656 | 738828 | 738931 | 738803 | 738791 |
| TAUPE | 738819 | 738659 | 738831 | 738934 | 738807 | 738794 |
| MOKA | 738820 | 738660 | 738832 | 738935 | 738808 | 738795 |
| SAGE | 738817 | 738657 | 738829 | 738932 | 738804 | 738792 |
| STEEL | 738818 | 738658 | 738830 | 738933 | 738806 | 738793 |
| PLOMB | 738821 | 738661 | 738833 | 738936 | 738809 | 738796 |

| | 160x320 63"x126" | 120x280 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} " | 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} " | 120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} " | 160x160 63"x63" | 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " | 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} " |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ | | | | | | |
| Spessore/Thickness/Epaisseur Dicke/Espesor/Толщина | 6 mm 1/4"  | | | | | | |
| IVORY | 744351 | 757774 | 744399 | 758799 | 744393 | 744405 | 757780 |
| TAUPE | 744352 | 757775 | 744400 | 758800 | 744394 | 744406 | 757781 |
| MOKA | 744354 | 757776 | 744402 | 758801 | 744396 | 744408 | 757782 |
| SAGE | 744353 | 757777 | 744401 | 758802 | 744395 | 744407 | 757783 |
| STEEL | 744350 | 757778 | 744398 | 75883 | 744392 | 744404 | 757784 |
| PLOMB | 744355 | 757779 | 744403 | 758804 | 744397 | 744409 | 757785 |

INDUSTRIAL/SPECIAL PIECES CODES

| | BATTISCOPIA 4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " | GRADINO STEP 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ANG. GR. STEP DX 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ANG. GR. STEP SX 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ANG. GR. STEP DX/SX 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " |
|-------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | NATURALE / MATTE / MAT / MATT / MATE / НАТУРАЛЬНАЯ | | | | |
| IVORY | 745535 | 739142 | 739148 | 739154 | 739422 |
| TAUPE | 745540 | 739145 | 739151 | 739157 | 739425 |
| MOKA | 745536 | 739146 | 739152 | 739158 | 739426 |
| SAGE | 745538 | 739143 | 739149 | 739155 | 739423 |
| STEEL | 745539 | 739144 | 739150 | 739156 | 739424 |
| PLOMB | 745537 | 739147 | 739153 | 739159 | 739427 |

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble.

| 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " | 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " | 40x80 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} " | 20x80 7 ^{7/8} "x31 ^{1/2} " | 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | 30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " | 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " | 30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " | 30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ | | | | | | BOCCIARDATO/BUSH-HAMMERED BOUCHARDE'/GEHAMMERT ABUJARADO / БУЧАРДНАЯ | | NATURALE / MATTE MAT / MATT / MATE НАТУРАЛЬНАЯ |
| 10 mm 3/8" | | | | | | 20 mm 3/4" | 10 mm 3/8" | 10 mm 3/8" |
| 738822 | 738662 | 738834 | 738937 | 738810 | 738797 | 738961 | 738955 | 739130 |
| 738825 | 738665 | 738837 | 738940 | 738813 | 738800 | 738964 | 738958 | 739133 |
| 738826 | 738666 | 738838 | 738941 | 738814 | 738801 | 738965 | 738959 | 739134 |
| 738823 | 738663 | 738835 | 738938 | 738811 | 738798 | 738962 | 738956 | 739131 |
| 738824 | 738664 | 738836 | 738939 | 738812 | 738799 | 738963 | 738957 | 739132 |
| 738827 | 738667 | 738839 | 738942 | 738815 | 738802 | 738966 | 738960 | 739135 |

| 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} " | 80x80 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} " |
|---|--|
| | |
| NATURALE / MATTE | |
| 744411 | 744381 |
| 744412 | 744382 |
| 744414 | 744384 |
| 744413 | 744383 |
| 744410 | 744380 |
| 744415 | 744385 |

| 15x60 6"x23 ^{5/8} " | 15x60 6"x23 ^{5/8} " |
|--|--|
| MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D | MODULO LISTELLO SFALSATO MIX 3D |
| | |
| SOFT / МЯГКАЯ | |
| 10 mm 3/8" | |
| 739191 | 739190 |
| mix IVORY MOKA TAUPE | mix SAGE PLOMB STEEL |

| 30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " | 30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " |
|--|--|
| DECORO A | DECORO B |
| | |
| SOFT / МЯГКАЯ | |
| 10 mm 3/8" | |
| 739436 | 739440 |
| MOKA/TAUPE | MOKA/TAUPE |
| 739437 | 739441 |
| PLOMB/STEEL | PLOMB/STEEL |
| 739435 | 739439 |
| SAGE/PLOMB | SAGE/PLOMB |
| 739434 | 739438 |
| TAUPE/IVORY | TAUPE/IVORY |


| |
|---|
| |
| 10 mm 3/8" |
| 160x160 63"x63" 739829 PUZZLE DECOR |

| BATTISCOPA 4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " | GRADINO STEP 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ANG. GR. STEP DX 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ANG. GR. STEP SX 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ANG. GR. STEP DX/SX 33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/6} " | ELEMENTO ELLE 15x60x6 6"x23 ^{5/8} "x2 ^{1/3} " |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | |
| SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / SOFT / МЯГКАЯ | | | | | BOCCIARDATO/BUSH-HAMMERED BOUCHARDE'/GEHAMMERT ABUJARADO / БУЧАРДНАЯ |
| 745541 | 739160 | 739166 | 739172 | 739428 | 739136 |
| 745546 | 739163 | 739169 | 739175 | 739431 | 739139 |
| 745542 | 739164 | 739170 | 739176 | 739432 | 739140 |
| 745544 | 739161 | 739167 | 739173 | 739429 | 739137 |
| 745545 | 739162 | 739168 | 739174 | 739430 | 739138 |
| 745543 | 739165 | 739171 | 739177 | 739433 | 739141 |

INDUSTRIAL/TECHNICAL INFO # 2 CM




Vantaggi tecnici • Technical advantages • Avantages techniques Technische Vorteile • Ventajas técnicas • Технические преимущества



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équerrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ




- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11 CLASSE C
- ANTI SLIP R11 CLASS C
- ANTIDÉRAPANT R11 CLASSE C
- RUTSCHFEST R11 KLASSE C
- ANTIDESLIZANTE R11 CLASE C
- НЕКОЛЬЗКАЯ - R11 КЛАСС C



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR UND DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni • Applications • Applications • Verlegung • Aplicaciones • Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках



N.B. Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaubtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com / For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com / Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com / Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com / Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com / Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|------------|-------------|--------------------|
| <p>Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411, ISO 13006. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411, ISO 13006. Appendix G group B1a UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411, ISO 13006. Appendice G groupe B1a UGL. / Nicht glasierte und vollständig gestuulpte Platten. Trocken gepresste Keramiksteineigenschaften nach Normen E.N. 14411, ISO 13006. Anhang G Gruppe B1a UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas E.N. 14411, ISO 13006. Apéndice G grupo B1a UGL. / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита.Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, ISO 13006, приложение G группа B1a UGL.</p> | | <p>RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ</p> | | <p>PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRÉSCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCIÓN ТРЕБОВАНИЕ</p> | | <p>RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ</p> | | | |
| | | | | N ≥ 15 cm | | soft | naturale | bocciardato | bocciardato # 2 Cm |
| <p>LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LANGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / ДЛИНА И ШИРИНА: ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ В % СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОЙ ПЛИТКИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАЗМЕРОВ</p> | | ISO 10545-2 | squadrato ISO 13006 | ±0,3% ±1,0 mm | ±0,15% | ±0,15% | | | |
| <p>DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTMÄßE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров</p> | | ISO 10545-2 | | ±5,0% ±0,5 mm | ±5% | ±5% | | | |
| <p>DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HÖCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам</p> | | ISO 10545-2 | squadrato ISO 13006 | ±0,3% ±0,8 mm | 0,10% | 0,10% | | | |
| <p>DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRESPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HÖCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMÄßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам</p> | | ISO 10545-2 | squadrato ISO 13006 | ±0,3% ±1,5 mm | ±0,20% | ±0,20% | | | |
| <p>PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскость (изгиб центра, кромок и перекос)</p> | | ISO 10545-2 | squadrato ISO 13006 | ±0,4% ±1,8 mm | ±0,35% | ±0,35% | | | |
| <p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ</p> | | ISO 10545-2 | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. / el 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов | | CONFORME - CONFORMING CONFORME - KONFORM CONFORME - COOTBETCTBVET | | | | |
| <p>MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %</p> | | ISO 10545-3 | E≤0,5% | | valore medio 0,08 % | | | | |
| <p>FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. ≥ 7,5 мм)</p> | | ISO 10545-4 | 1300 min | | valore medio 3200 N (#10mm) valore medio 14000 N (#20mm) | | | | |
| <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 / N/mm2 FLEXURAL STRENGHT TEST / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm2 / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm / Прочность при изгибе Н/мм</p> | | ISO 10545-4 | 35 min | | valore medio 50 N/mm2 (#10mm) valore medio 52 N/mm2 (#20mm) | | | | |
| <p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIERTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки</p> | | ISO 10545-6 | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ | | valore medio 140 mm ³ | | | | |
| <p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры</p> | | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания | | RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ | | | | |
| <p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ</p> | | ISO 10545-12 | RICHIESTA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT REQUERIDA - ЗАПРОС | | RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ | | | | |
| <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / ИСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН</p> | | ISO 10545-14 | Metodo di prova disponibile / Available testing method / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания | | Classe 3-4 Cl. 4 | | | | |
| <p>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.</p> | | ISO 10545-3 | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ | | ULA | ULA | ULA | ULA | ULA |
| <p>RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS/AND ALKALI / RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SAUREN/UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам</p> | | | UHA | UHA | UHA | UHA | UHA | UHA | |
| <p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов</p> | | | MIN B | | UA | | UA | | |
| <p>COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLISITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIEGKEIT) - COEFFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения</p> | | DIN 51130 | - | | R9 | R10 | R11 | R11 | |
| | | DIN 51097 | - | | Cl. A | Cl. A+B | Cl. A+B+C | Cl. A+B+C | |
| | | DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012) | - | | > 0,42 wet | > 0,42 wet | > 0,42 wet | > 0,42 wet | |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / ЦІЯ ОПТИМЛЬНОЇ УКЛІКЦІ "florim" РЪКОМЪНЦУЪТ НЪЦЪРЯИНЪЦЪТ ЗЪКОР 2 ММ ЦІЯ МОНОФОРМЪТЪТ И 3 ММ ПРИ СЪМЪШЪННЪХ ФОРМЪТЪТЪХ.

| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики | | | | |
|--|--|---|---|---|
| <p>Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411, ISO 13006. Appendice G gruppo B1a UGL. / Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications according to control tests of E.N. 14411, ISO 13006. Appendix G groupe B1a UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411, ISO 13006. Appendice G groupe B1a UGL. Nicht glasierte und vollständig gesinterte Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411, ISO 13006. Anhang G Gruppe B1a UGL. / Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica rensadas en seco. Características de calidad según las Normas E.N. 14411, ISO 13006. Apéndice G grupo B1a UGL. / Плиты из неглазурованного фарфорового керамогранита. Керамическая плитка сухого прессования. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, ISO 13006, приложение G группа B1a UGL.</p> | | <p>RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORMA STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ</p> | <p>PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIZIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION TРЕБОВАНИЕ</p> | <p>RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ</p> |
| | | | N ≥ 15 cm | naturale matite R+PTV |
| | <p>LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLERANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTMÄßES JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров</p> | ISO 10545-2 | squadrate ISO 13006 | ±0,3% ±1,0 mm ±0,15% |
| | <p>DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSSTÄRKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACION ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN / Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров</p> | ISO 10545-2 | | ±5,0% ±0,5 mm ±5% |
| | <p>DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KÄNTENGERADHEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение прямолинейности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам</p> | ISO 10545-2 | squadrate ISO 13006 | ±0,3% ±0,8 mm ±0,1% |
| | <p>DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIS ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACION MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение ортогональности в процентах, пропорционально соответствующим производственным размерам</p> | ISO 10545-2 | squadrate ISO 13006 | ±0,3% ±1,5 mm ±0,2% |
| | <p>PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) / Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекося)</p> | ISO 10545-2 | squadrate ISO 13006 | ±0,4% ±1,8 mm ±0,2% |
| | <p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</p> | ISO 10545-2 | | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbar sein. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов |
| | <p>MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощенная масса воды %</p> | ISO 10545-3 | | < 0,5% valore medio 0,08 % |
| | <p>FORZA DI ROTTURA IN N (sp. < 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness < 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. < 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke < 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. < 7,5 mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. < 7,5 mm)</p> | ISO 10545-4 | | ≥ 700 valore medio 1350 N |
| | <p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXION EN N/mm² / Прочность при изгибе Н/мм²</p> | ISO 10545-4 | | 35 MIN. valore medio 52 N/mm ² |
| | <p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASSION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR / Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки</p> | ISO 10545-6 | | < 175 mm ³ valore medio 140 mm ³ |
| | <p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / Стойкость к перепадам температуры</p> | ISO 10545-9 | Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible / Импонируется метод испытания | RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ |
| | <p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT RESISTENCIA A LA HELADA / УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ</p> | ISO 10545-12 | RICHIESTA - REQUIRED REQUIRE - GEFORDERT REQUERIDA - ЗАПРОС | RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT RESISTE - УСТОЙЧИВ |
| | <p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / ИСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН</p> | ISO 10545-14 | Metodo di prova disponibile / Available testing method Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible / Импонируется метод испытания | Classe 4 |
| | <p>rilascio di sostanze pericolose / release of hazardous substances /rejet de substances dangereuses Freisetzung gefährlicher Stoffe / liberación de sustancias peligrosas / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm³) - PIOMBO (in mg/dm³)</p> | DM 1/2/2007 Reg. CE 1935/2004 | Valore dichiarato per superfici GL con impieghi su piani di lavoro Declared value for GL surfaces used on worktops / Valeur déclarée pour surfaces GL utilisées sur plans de travail / Angegebener wert für GL oberflächen zum gebrauch als arbeitsplatten / Valor declarado para acabados GL utilizados para superficies de trabajo Заявленное значение для глазурированных поверхностей, с использованием на рабочих столах | CONFORME CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME / COOTBETCTBET |
| | <p>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.</p> | | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ | ULA |
| | <p>RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RESISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK / KONZENTRIERTE SAUREUND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам</p> | ISO 10545-13 | | UHA |
| | <p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS. / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов</p> | | MIN B | UA |
| | <p>PENDULUM FRICTION TEST</p> | BS 7976 | - | > 36 wet slider 4S |
| | <p>COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIKKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения</p> | DIN 51130 DIN 51097 DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012) | - - - | R9 - > 0,42 wet > 0,42 wet |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm "1/2" for single format installations and 3 mm "1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos / ЦІЛЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ УКЛАДКИ "florim" РЪКОМЪВНЦЬУТЪ НЫЦЪРЯИИХЪТЪ ЭКЗОР 2 ММ ЦІЛЯ МОНОФОРМІТКІ І 3 ММ ПРИ СМЪШКННХІ ФОРМІТКХІ.



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай



FLORIM Ceramiche S.p.A SB. a socio unico
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

05

FLORIM 001

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$,
for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦЕННИМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРК/РОНЪКЪ "СЕ" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЪ www.florim.com

FLORIM OVERSIZE
magnUm

FLORIM Ceramiche S.p.A SB. a socio unico
Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

09

FLORIM 003

EN 14411:2012

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5 \%$,
for internal and external walls and floorings

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com
Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling
Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com
Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com
Para informaciones relativas a las especificaciones técnicas sobre la marca CE, chequear el sitio www.florim.com
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪХ. ЦЕННИМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К МКРК/РОНЪКЪ "СЕ" ПРИНЪЦЪНК НК СКИТЪ www.florim.com



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 50 100 13825

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 50 100 13545



**FLOOR
GRES**

MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A. SB. a socio unico

sede legale: via canaletto 24 / 41042 fiorano modenese mo italy / t. +39 0536 840111 / f. +39 0536 844750 / w. florim.com